

FARBA RENOWACJA PODŁOGI DREWNIANE & SCHODY



*Farbę można stosować na powierzchnie drewniane lakierowane lub malowane oraz na panele podłogowe.
Bez usuwania starych powłok.
Bez warstwy podkładowej.*

Przeznaczenie

Farbę można stosować na powierzchnie drewniane lakierowane lub malowane oraz na panele podłogowe. Farby nie należy nakładać na drewno zewnętrzne, olejowane lub woskowane.

Przygotowanie podłoża

PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.

- PANELE PODŁOGOWE: powierzchnię umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym (150) i odpylić.
- PODŁOGI DREWNIANE:
 - drewno surowe: powierzchnię przeszlifować i odpylić.
 - drewno lakierowane lub malowane: powierzchnię umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

Nakładanie

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.

Farbę należy nakładać krzyżowo, unikając nakładania zbyt grubej warstwy. Pracę rozpocząć od obrzeży pomieszczenia, malując je za pomocą pędzla, a następnie kontynuować malowanie wałkiem. Farbę należy nakładać małymi partiami (jednorazowo ok. 2 m²).

W celu osiągnięcia pełnych właściwości i odporności farby, niezbędne jest nałożenie dwóch warstw produktu.

Zalecenia V33

Pomieszczenie można ponownie użytkować po 12 godzinach. •Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem. • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. •Należy przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu. • Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach. • Czyścić narzędzia wodą. • Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

Informacje techniczne

Kolory	Biały, biały pieprz, rafia, szary marengo, ziemia Afryki, ciemny grafit, tytan, terakota
Wykończenie	satyna
Opakowanie	0,75L, 2L
Czas schnięcia	Schnięcie: 3h między warstwami – 12h całkowite
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 12m ²
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	pędzel lub wałek

